MORTERO SECO GRIS M-7,5

MORTERO SECO GRIS M- 7,5
(Mortero para revoco de uso corriente (G)
según la norma europea EN 998-2)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Componentes:
Cemento gris Tipo 42,5
Áridos con granulometrías 0/2 mm.
Aditivos inorgánicos.

Resistencias:
Resistencia a compresión a 28 días (escurriendo 175 mm.) > 7,5 N /mm2.
Nota: El agua recomendada para un escurrimiento de 175 mm. Según UNE EN 1.015-3, es de 0,12 litros por kg. de mortero.

Valores declarados según declaración de conformidad marcado CE:

Resistencia de la union:	> 0,15 N/mm2
Contenido en Cloruros:	> 0,1 %
Permeabilidad al vapor de agua:	µ 15/25
Densidad aparente:	> 1,3 gr/cm3
Reacción frente al fuego:	Clase A1
Conductividad térmica:	0,67 W/mk
Absorción de agua:	< 2kg (m2min½)
Durabilidad: NPD*	* prestación no determinada y no se declara
Rendimiento aproximado:	16+/-2 kg. M2
Contenidos en finos UNE EN 1015-1 :	> 25% tamiz 0,063
Tiempo de utilización:	> 90 minutos*

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Destinado a ser utilizado en construcciones interiores y exteriores sometidas a requisitos estructurales.
Recomendado para la colocación de: LADRILLOS, OBRA VISTA, MUROS DE CARGA, BLOQUES DE HORMIGON Y ENFOSCADOS INTERIORES. Podemos suministrar el producto hidrofugado bajo pedido.

Modo de empleo:
Comprobar que el soporte sea consistente y que este limpio. El soporte debe de estar humedecido. Debe evitarse aplicar sobre pintura envejecida, yeso o superficies disgregables. Extender la masa con ayuda de las herramientas tradicionales.
El mortero tipo M-7,5 envasado en sacos se prepara en hormigonera. Añadir 3 litros de agua por cada saco de mortero.
Amasar hasta conseguir una pasta homogénea.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel y con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original.
Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Seguridad:
No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC ni superior a 30 º.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*